



★★★★★



Samenstelling bovendoek
100% Polypropyleen

EN ISO 12947-1/-2

★★★★★



Scheursterkte
Ketting >64 N
Inslag >64N

EN ISO 13937-3

★★★★★



Martindale (slijtvastheid)
63.333 Touren Martindale

★★★★☆



Naadvastheid (openen van een naad)
Ketting 3 mm
Inslag 3,2 mm

EN ISO 13936-2

★★★★☆



Pilling 4

EN ISO 12945-2 (2.000 T)

★★★★★



Lichtechtheid (verkleuren onder invloed van (zon) licht)
6

EN ISO 105-B 02

★★★★★



Treksterkte
Ketting 1000 N
Inslag 1038 N

EN ISO 13934-1

★★★★★



Gezinsvriendelijk

★★★★★



Wrijfechtheid (afgeven van kleur) **EN ISO 105-X12 droog**
lichte kleuren 4 - 5
donkere kleuren 4 - 5

ARTIKEL PAS
NAAR DIN EN ISO 14465:2006

Wrijfechtheid (afgeven van kleur) **EN ISO 105-X12 nat**
lichte kleuren 4
donkere kleuren 4

★★★★★



Vrij van chemicalien

★★★★★



Temperatuurregulerend



★★★★★



Zuurstof doorlatend

★★★★★



Anti-allergisch

Azokleurstoffen vrij

Niet aantoonbaar vrij

REACH

EU chemische voorschriften



PAK

Niet aantoonbaar

DFM vrij

Niet aantoonbaar vrij

wasvoorschriften



1. Klachten veroorzaakt door verkeerd gebruik worden niet geaccepteerd. 2. De tests werden uitgevoerd met verschillende stalen, hierdoor zijn de resultaten als indicatief gemiddelde waarden te beoordelen. 3. Verkleuring door het afgeven van kleding, kussens, dekens etc, valt niet onder de garantie van de meubelstoffering. Ook zijn lichte kleurafwijkingen en verkleuren onder invloed van licht en gebruik niet te vermijden en van garantie uitgesloten. 4. Pilling, zitspiegel, schaduw effect en o.a. pletten zijn normale gebruikseigenschappen en dus geen reden voor reclamatie.

Alle producten voldoen aan de EU Richtlijnen 2002/61/EG en de EU chemische voorschriften (EG) Nr. 1907/2006 (REACH).